

SIGMA Siloxan Grundfestiger

3297GE



I. POPIS PRODUKTU

Charakteristika:

SIGMA Siloxan Grundfestiger je základová nátěrová hmota na bázi kombinace silikonových pryskyřic, s obsahem rozpouštědel a se zpevňujícími schopnostmi. Pro venkovní použití.

Účel použití:

Základní nátěr k přípravě sprašných, pískujících a silně nasákavých minerálních podkladů pro nátěrový systém SIGMA Siloxan. Produkt je vhodný ke zpevnění zvětralých, ale dosud dostatečně přídržných starých povlaků.

Vlastnosti:

- Velká hloubka průniku
- Dobrá zpevňovací schopnost
- Difuzní propustnost a sorpční schopnost
- Vodoodpudivost

Barevný odstín:

Bezbarvý

Velikost obalu:

10 litrů

II. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:

0,83 g/cm³

Spotřeba:

Cca 150–250 ml/m² v závislosti na stavu a nasákavosti podkladu. Přesnou spotřebu ověřte provedením zkušebního nátěru.

Doba schnutí:

Přetíratelnost po 12 hodinách při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty proces zasychání zpomalují.

Skladování:

Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

III. NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu:

Podkladová plocha musí být pevná a suchá, zbavená nečistot a starých vrstev se špatnou přílnavostí. Nové, čerstvě provedené omítky ponechte před aplikací produktu v závislosti na podmínkách vysychání minimálně 2 až 4 týdny zrát. Ověřte stabilitu a přídržnost podkladu a stávajících vrstev. Staré nátěry se špatnou přílnavostí beze zbytku odstraňte. Opravné omítky neutralizujte několikanásobným fluátem. Plochy napadené mikroorganismy ošetřete produktem SIGMA Fungisol. Vrstvu vápenného sintru odbruste nebo naleptejte fluátováním. Větší závady a prohlubně, nerovnosti apod. ošetřete sanační omítkou SIGMA Renovierputz. Drobnější závady a prohlubně, nerovnosti apod. ošetřete plničem SIGMA Putzfüller (po provedení základního nátěru).

Metoda nanášení:

Štětcem

Podmínky aplikace:

Teplota zpracování a teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5 °C. Maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %.





SIGMA Siloxan Grundfestiger

III. NÁVOD K POUŽITÍ

Skladba nátěrového systému: Základní nátěr:

Produkem SIGMA Siloxan Grundfestiger v neředěném stavu.
U správných a silně nasákových podkladů lze základovat i dvakrát, způsob aplikace mokrý do mokrého.

Přechodový nátěr:

Produkem SIGMA Siloxan Fassadenfarbe ředěným max. 5 % vody nebo produktem SIGMA Siloxan Streichfüller (řidte se pokyny technického listu).

Vrchní nátěr:

Pro sytý a rovnoměrný nátěr naneste produkt SIGMA Siloxan Fassadenfarbe v neředěném stavu, případně ředěný max. 5 % vody.

Čištění malířského náradí:

Okamžitě po použití produktem SIGMA Verdünnung 20-02 AF.

Pokyny:

Základní nátěr nesmí vytvořit uzavřený lesklý film.
Nežádoucí stříkance okamžitě a s opatrností odstraňte hadrem smočeným v rozpouštědle. Zaschlé stříkance už odstranit nelze.

Zvláštní pozornost věnujte dokumentům:

Zadávací a smluvní řád pro stavební práce (VOB) Spolkové republiky Německo, část C, DIN 18 363 část 2 a 3 a dokumenty BFS v příslušných oblastech činnosti.

IV. OSTATNÍ POKYNY

Pokyny pro bezpečné nakládání a likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Kód výrobku:

M-GF 02

V. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ VdL-RL01

Výrobek obsahuje:

Emulze silikonové pryskyřice, aditiva, rozpouštědlo.

Uvedené informace o vlastnostech a použití uvedených produktů jsou výsledkem našich nejlepších znalostí získaných v průběhu vývojových prací a našich praktických zkušeností. Vzhledem k mnohostranným možnostem uplatnění tohoto výrobku nelze poskytnout veškeré podrobnosti, a proto nemůžeme nést odpovědnost a ručení za jeho použití. Vhodnost produktu se odvíjí od stavu konkrétního podkladu. Každá nová verze technického listu vydaná v důsledku technického vývoje má za následek ztrátu platnosti verze předchozí.

Datum vydání: únor 2012