

## SIGMA Haftgrund 9209GE



### I. POPIS PRODUKTU

#### Charakteristika:

SIGMA Haftgrund je vodou ředitelný nepigmentovaný základový koncentrát. Pro vnitřní i venkovní použití.

Nezávadnost z hlediska hygieny ovzduší v uzavřeném prostoru je dána nepřítomností rozpouštědel a změkčovadel a nízkými hodnotami emisí a škodlivin.

#### Účel použití:

K předúpravě silně nebo nestejně nasáklých podkladů pod nátěrové systémy všeho druhu na bázi umělohmotné disperze. Vynikající sjednocení a snížení nasáklivosti podkladů. Zpevnění podkladů. Produkt je mimořádně vhodný pro minerální omítky, pevně držící a mírně zvětralé staré nátěry, omítky na bázi umělých pryskyřic, sádrokartonové desky aj.

#### Vlastnosti:

- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Vynikající základový účinek
- Vysoká vydatnost
- Šetrnost k životnímu prostředí
- Vysoká koncentrace
- Ředitelnost vodou až do poměru 1 : 4

#### Barevné odstíny:

Bezbarvá hmota

#### Velikost obalu:

10 litrů, 2,5 litru a 1 litr

### II. TECHNICKÉ ÚDAJE

#### Hustota:

Cca 1,02 g/cm<sup>3</sup>

#### Spotřeba:

Cca 50–200 ml/m<sup>2</sup> v závislosti na povaze a nasáklivosti podkladu. Přesnou spotřebu a míru ředění ověřte provedením zkušebního nátěru.

#### Doba schnutí:

Přetíratelnost po 6 hodinách při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %.

#### Skladování:

Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

### III. NÁVOD K POUŽITÍ

#### Příprava podkladu:

Podkladová plocha musí být pevná a suchá, zbavená nečistot a starých vrstev se špatnou přílnavostí. Ověřte stabilitu a přídržnost podkladu a stávajících vrstev. Staré nátěry se špatnou přílnavostí beze zbytku odstraňte. Opravné omítky neutralizujte několikanásobným fluátem. Plochy napadené mikroorganismy ošetřete produktem SIGMA Fungisol.

#### Metoda nanášení:

Natírání štětcem

#### Podmínky aplikace:

Teplota zpracování a teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5 °C. Maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %.

#### Skladba nátěrového systému: Základní nátěr:

Produkt SIGMA Haftgrund ředěným vodou až do poměru 1 : 4.

#### Přechodový a vrchní nátěr:

Další zpracování kteroukoli z fasádních a interiérových barev značky SIGMA.

## SIGMA Haftgrund

### III. NÁVOD K POUŽITÍ

**Čištění malířského nářadí:** Okamžitě po použití vyperte vodou.

**Pokyny:** Vodou ředitelné koncentrované základovací přípravky nejsou vhodné k ošetření sprašných, pískujících a extrémně nasákavých podkladů. Na uvedené podklady použijte základové hmoty s obsahem rozpouštědel. Koncentrovaný základovací přípravek SIGMA Haftgrund je nutno nastavit naředěním v závislosti na nasákavosti a vlastnostech podkladu (ředění vodou až do poměru 1 : 4). Základový nátěr nesmí po aplikaci a vyschnutí v žádném případě vytvářet uzavřený, mastně lesknoucí film. Produkt SIGMA Haftgrund není vhodný pro neprosakující, uzavřené či glazované podklady. Přilehlé stavební díly, které nemají být nátěrem ošetřeny, pečlivě zakryjte a chraňte před potřísněním. Nežádoucí stříkance na okolních plochách okamžitě omyjte čistou vodou za použití houby. Zaschlé skvrny již nelze odstranit.

**Zvláštní pozornost věnujte dokumentům:** Zadávací a smluvní řád pro stavební práce (VOB) Spolkové republiky Německo, část C, DIN 18363 část 2 a 3 a dokumenty BFS v příslušných oblastech činnosti.

### IV. OSTATNÍ POKYNY

Pokyny pro bezpečné nakládání a likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

**Kód výrobku:** M-GF 01

### V. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ Vd L-RL01

**Výrobek obsahuje:** Styren-akrylátová disperze, voda, aditiva, konzervační činidla.

(Informace pro alergiky na isothiazolinon na telefonním čísle +49 234 869 0)

*Uvedené informace o vlastnostech a použití uvedených produktů jsou výsledkem našich nejlepších znalostí získaných v průběhu vývojových prací a našich praktických zkušeností. Vzhledem k mnohostranným možnostem uplatnění tohoto výrobku nelze poskytnout veškeré podrobnosti, a proto nemůžeme nést odpovědnost a ručení za jeho použití. Vhodnost produktu se odvíjí od stavu konkrétního podkladu. Každá nová verze technického listu vydaná v důsledku technického vývoje má za následek ztrátu platnosti verze předchozí.*

Datum vydání: Únor 2012