

SIGMA Streichfüller 9208GE



I. POPIS PRODUKTU

- Charakteristika:** SIGMA Streichfüller je bíle pigmentovaná nátěrová hmota s křemičitým plnivem na bázi akrylového kopolymerizátu. Pro vnitřní a venkovní použití.
- Účel použití:** Pro výplňové, šlemující nebo strukturující základní a přechodové nátěry na pevné a přídržné podklady. Mimořádně vhodný jako adhezivní můstek na glazované deskové obklady a na staré olejové anebo barevné lakované nátěry. K úpravě podkladů pro omítky na bázi syntetických pryskyřic.
- Vlastnosti:**
- Snadná aplikace
 - Dobrá přilnavost za mokra při zpracování a přepracování
 - Velmi dobrá přilnavost po vyschnutí
 - Velmi dobrá plnicí schopnost
 - Vhodnost pro šlemující a strukturující nátěry
- Barevné odstíny:** Bílá s možností tónování omezeného výběru barev ve škále pastelových odstínů (receptury s báží Ln) v systému SIGMAMIX dle barevných stupnic NCS, RAL a SIGMA CHROMA.
- Velikost obalu:** 20 kg a 4 kg

II. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Hustota:** 1,74 g/cm³
- Spotřeba:** Cca 350 g/m² na hladkém podkladu bez struktury, až 1 000 g/m² pro povrstvovací úpravy. Přesnou spotřebu určíte provedením zkušebního nátěru.
- Doba schnutí:** Přetíratelnost po 12 hodinách při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %.
- Skladování:** Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

III. NÁVOD K POUŽITÍ

- Příprava podkladu:** Podkladová plocha musí být pevná a suchá, zbavená nečistot a starých vrstev se špatnou přilnavostí. Ověřte stabilitu a přídržnost podkladu a stávajících vrstev. Staré nátěry se špatnou přilnavostí beze zbytku odstraňte. Opravné omítky neutralizujte několikanásobným fluátem. Plochy napadené mikroorganismy ošetřete produktem SIGMA Fungisol.
- Metoda nanášení:** Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Před použitím důkladně promíchejte.
- Podmínky aplikace:** Teplota zpracování a teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5 °C. Maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %.





SIGMA Streichfüller

III. NÁVOD K POUŽITÍ

Skladba nátěrového systému: Základní nátěr:

Silně nasávkavé, sprašné, pískující nebo křídující povrchy vyžadují v závislosti na typu podkladu ošetření přípravkem SIGMA Haftgrund nebo SIGMA Unigrund S.

Přechodový nátěr:

Produkt SIGMA Streichfüller ředěným max. 5 % vody.

Vrchní nátěr:

Jakoukoli fasádní nátěrovou hmotou značky SIGMA na bázi disperze a silikonové pryskyřice.

Aplikace stříkáním:

Stříkání Airless

Vysoce výkonné pístové čerpadlo pro bezvzduchové stříkání. Filtr pistole odstraňte.

Tryska: 0,029–0,035

Tlak: 50–60 bar

Před aplikací stříkáním produkt promíchejte a k dosažení vhodné aplikační viskozity naředte přibližně 5 % vody. Ještě mokrou vrstvu doporučujeme přejet válečkem na barvu.

Čištění malířského nářadí:

Okamžitě po použití vyperte nebo propláchněte vodou.

Pokyny:

V případě rizika napadení plísní nebo řasami doporučujeme produkt dovybavit speciální algicidní a fungicidní ochranou SIGMA A+F Safe.

Zvláštní pozornost věnujte dokumentům: Zadávací a smluvní řád pro stavební práce (VOB) Spolkové republiky Německo, část C, DIN 18 363 část 2 a 3 a dokumenty BFS v příslušných oblastech činnosti.

IV. OSTATNÍ POKYNY

Pokyny pro bezpečné nakládání a likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Kód výrobku:

M-GP 01

V. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ Vd L-RL01

Výrobek obsahuje:

Akrylátové kopolymery, voda, aditiva, konzervační činidla.

(Informace pro alergieky na isothiazolinon na telefonním čísle +49 234 869 0)

Uvedené informace o vlastnostech a použití uvedených produktů jsou výsledkem našich nejlepších znalostí získaných v průběhu vývojových prací a našich praktických zkušeností. Vzhledem k mnohostranným možnostem uplatnění tohoto výrobku nelze poskytnout veškeré podrobnosti, a proto nemůžeme nést odpovědnost a ručení za jeho použití. Vhodnost produktu se odvíjí od stavu konkrétního podkladu. Každá nová verze technického listu vydaná v důsledku technického vývoje má za následek ztrátu platnosti verze předchozí.

Datum vydání: Únor 2012