

GORI TEAK-ÖL 3052

- Povrchová ochrana respektující původní odstín.
- Snižuje tvorbu prasklin.
- Chrání dřevo před šednutím.
- Vylepšená receptura: Nyní s odperlovacím lotosovým efektem – Waterstop.
- Ochrana a péče pro teakové a další druhy dřev v exteriéru.
- Paropropustnost a regulace obsahu vlhkosti ve dřevě.

1. Základní informace

- 1.1 Název produktu GORI TEAK-ÖL 3052
- 1.2 Výrobce PPG Coatings Deutschland GmbH.
- 1.3 Typ produktu Olej na dřevo s obsahem rozpouštědel.
- 1.4 Použití Venkovní použití. Vhodná péče např. na zahradní nábytek, terasová prkna z teakového dřeva, na tvrdé a tropické druhy dřev a na tepelně zpracované dřevo.

Upozornění: Oleje a lazury na dřevo mají jen omezenou odolnost vůči pochozímu zatížení. Na vychozených cestičkách (např. na terasových podlahách) provádějte pravidelnou obnovu nátěru. Produkt není vhodný pro kompozitní materiály na bázi dřeva a polymeru (WPC).

Doporučené použití dle normy ČSN EN 927-1:

Namáhání	Stupně použití: Rozměrové chování		
	Nestálé	Omezeně stálé	Stálé
Slabé	X	X	
Střední			
Silné			

- 1.5 Vlastnosti produktu Paropropustný olej pro péči o dřevo se schopností regulovat prostup vlhkosti. S odperlovacím lotosovým efektem. Barevně odladěn na teakové dřevo.
- 1.6 Barevný odstín 7059 Teak
900 Bezbarvý*

* Produkt v bezbarvém provedení neposkytuje dostatečnou UV ochranu.

GORI TEAK-ÖL 3052

Bezbarvý produkt je určen pouze pro účely míchání (sám o sobě neposkytuje dostatečnou UV ochranu). Konečný barevný účinek je závislý na druhu a barvě ošetřovaného dřeva. Barevný odstín ověřte provedením zkušebního nátěru. Barevný odstín podle vzorku se projeví teprve po dokonalém vyschnutí a po docílení doporučené tloušťky vrstvy.

1.7 Stav při dodání Přípraven k okamžitému použití natíráním.

1.8 Velikost obalu 0,75 litru a 2,5 litru

2. Složení dle německé směrnice VdL 01

2.1 Pojivo Alkydová pryskyřice – báze

2.2 Pigmenty Organické a anorganické

2.3 Přídavné látky Aditiva

3. Technické údaje

3.1 Hustota produktu cca 0,9 g/ml

3.2 Obsah sušiny 45–50 % (hmotnostní)

3.3 Viskozita cca 13 sekund DIN pohárkem 4 mm při 23 °C (ISO 2431:1984)

3.4 Stupeň lesku Mat

3.5 Zápach Po lakovém benzínu a alkydové pryskyřici. Vyschlý produkt je bez zápachu.

3.6 Spotřeba Cca 45 ml/m². 1 litr vystačí až na 22 m². Při natírání hrubých povrchů a drážkovaného dřeva počítejte s vyšší spotřebou. Přesnou spotřebu určíte provedením zkušebního nátěru.

GORI TEAK-ÖL 3052

- 3.7 Doba schnutí Přetíratelnost po cca 24 hodinách při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Proschnutí po cca 1 týdnu. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu proces zasychání prodlužují. Ověřte provedením zkušebního nátěru.
- 3.8 Odolnost vůči povětrnostním vlivům Vysoká vodoodpudivost. Neodlupuje se. Postupné odbourávání produktu zvětráváním.
- 3.9 Světlostálost Světlostálé mikronizované pigmenty chrání dřevo před šednutím.
- 3:10 Odolnost vůči zásadám Chraňte před kontaktem se zásadami.
- 3.11 Biocidní účinek Žádný.
- 3.12 Ředění Neředí se.
- 3.13 Skladování Minimálně 5 let v originálně uzavřených nádobách. Nádobu po použití dobře uzavřete a postavte na chvíli dnem vzhůru. Uchovávejte a převázejte v suchu a chladu. Chraňte před mrazem.
- 4. Podklad**
- 4.1 Druhy podkladu Teakové dřevo. Produkt je vhodný i pro další druhy dřev.
- 4.2 Vlastnosti podkladu Povrch dřeva musí být čistý, suchý, s dobrou přídržností, zbavený zbytků tuku, olejů a vosku. Dodržte max. vlhkost dřeva (viz odstavec 4.4). Proved'te zkušební nátěr.
- 4.3 Příprava podkladu Zásmolky na povrchu seškrábněte a místo vyčistěte vhodným přípravkem, např. univerzálním nitroředidlem. Vystupování pryskyřice na povrch dřeva je jev, jemuž se povrchovými úpravami nedá zabránit. Nečistotu, řasy a plísňe odstraňte např. produktem GORI Grünbelag-Entferner. Zašedlé dřevo můžete projasnit s pomocí produktu Gori Teakmöbel-Entgrauer nebo Gori Universal-Holzbleiche. Silně zvětralé plochy zbruste až na zdravé dřevo.

GORI TEAK-ÖL 3052

4.4 Vlhkost dřeva Omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé stavební díly: maximálně 18 %.

5. Aplikace

5.1 Metoda nanášení Natírání štětcem v tenké vrstvě po všech stranách. Přebytečný materiál po 10 až 15 minutách odstraňte čistým kusem látky.

5.2 Návod k použití Před použitím a v průběhu aplikace opakovaně dobře promíchejte. Teplota zpracování a schnutí nejméně +5 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80 %. K zajištění jednotného odstínu používejte na stejnou plochu vždy jen produkty se stejným číslem šarže. Látky obsažené ve dřevu mohou způsobovat skvrny (tmavé či barevné výběžky) na přiléhajících plochách, např. na kamenné dlažbě. Tyto látky jsou vymývány přes čelní plochy dřeva. Proto je nutno opatřit konce a místa řezů ochranným nátěrem na čelní plochy. Zabraňte přímému kontaktu dřeva s alkalickou omítkou. Při prvním nátěru může dojít k přizvednutí dřevních vláken. Pro dosažení hladkého povrchu proveďte jako mezioperaci lehké přebroušení.

Olejový nátěr nezabrání typickým vlastnostem dřeva, jako je např. zbarvení vymýváním extraktivních látek anebo změny barevného odstínu u tepelně zpracovaného dřeva.

5.3 První nátěr Neošetřené druhy tvrdých a tropických dřev v exteriéru opatřete ze všech stran 2 × nátěrem GORI TEAK - ÖL 3052.

5.4 Obnovující nátěr Vhodně předupravené nátěry s dobrou přídržností (viz 4.3) ošetřete podle potřeby alespoň 1 × ročně obnovujícím nátěrem GORI TEAK – ÖL 3052.

Dřevěné plochy s hotovým nátěrem pravidelně kontrolujte, drobná poškození vždy neprodleně opravte. Prodloužíte tím životnost povrchu.

5.5 Čištění malířského náradí Terpentýnem.

GORI TEAK-ÖL 3052

6. Bezpečnost práce, likvidace obalů a odpadů

Hadry a štětce nasáklé tímto produktem mají sklon k samovolnému vznícení. Důvodem je jeho oxidativní schnutí. Z uvedeného důvodu proto nechte vždy hadry a štětce před likvidací rozprostřené vyschnout, případně je namočte do vody.

Další pokyny pro bezpečné nakládání a likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

7. Obecné pokyny

Kód výrobku: M-KH 02.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před otevřeným plamenem.
Uchovávejte pouze v původním obalu.

Smyslem tohoto technického listu je poskytnout spotřebitelům seriózní, ale nezávazné informace o možnostech využití produktu GORI TEAK – ÖL 3052. Jakkoli uvedené technické údaje vycházejí z mnohaletých zkušeností, je nutné, aby si spotřebitel vhodnost produktu GORI TEAK – ÖL 3052 pro zamýšlený účel vždy prověřil.

Vzhledem k mnohostranným možnostem využití a zpracování neručíme za použití tohoto výrobku a neneseme za ně odpovědnost. V případech nejasností se prosím obraťte na naše distributory, regionální zástupce nebo přímo na naše aplikační techniky. Zapojení našich odborných poradců nezakládá poradenský vztah. Vydáním tohoto technického listu končí platnost předchozí verze.