







Vlastnosti	Norma	Jednotka	EXPONA CLIC 19dB
Typ podlahy	EN 16511		vícevrstvá, modulární
Povrchová úprava			PUR
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	10800
Třída zátěže	EN ISO 10874		 23  34
Celková tloušťka	EN ISO 24337	mm	6,5
IXPE tloušťka akustické vrstvy		mm	1,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55
Dodávané rozměry, balení	EN ISO 24337	mm	10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m <sup>2</sup> 9 @ 196,4 x 1212,4 = 2,14 m <sup>2</sup>
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,2 max.
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Odolnost proti nárazu	EN 13329 Anhang F	mm	splněno ≥ 1800
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		Bfl - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	dB	19
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W	0,034
Chemická odolnost	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebení	EN 13329 Anhang E		≥ 4000 cykly
Obsah pojiva	EN ISO 10582		typ I
Odolnost vůči kolečkům	EN 425		ano, 25000 cykly, typ W, EN 12529
Bobtnání	ISO 24336	%	splněno (0,0)
Odolnost vůči nožičkám nábytku	EN 424		žádné viditelné změny
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emise	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test		Eurofins certifikovaný produkt velmi nízké emise
<b>CE</b>	EN 14041		   



\*  
Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.

Technické změny vyhrazeny.