

01/2021

Luxusní vinylové podlahy

DESIGNOVÁ PODLAHA
MM-Vinyl³⁰

DESIGNOVÁ PODLAHA
MM-Rinyl³⁰ LOC

2021 – 2024

MM
SERVIS


TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

VLASTNOSTI	NORMY	JEDN.	MM-Vinyl / MM-Rinyl LOC
Typ podlahové krytiny	EN ISO 10582, EN 16511		heterogenní, PVC / vícevrstvá, modulární
Povrchová úprava			
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	3600 / 7500
Oblast použití/třída zátěže	EN ISO 10874		23, 31
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2,0 / 5,0
Tloušťka akus. vr. IXPE		mm	- / 1,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,3
Dlaždice (počet@rozměr = obsah balení)	EN ISO 24342	mm	8@457,2 x 914,4 = 3,34 m ² / LOC 12@ 304,8 x 609,6 = 2,22 m ²
Lamela (počet@rozměr = obsah balení)	EN ISO 24342	mm	15@ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ² 18@ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 24@ 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² / LOC 16@ 150,0 x 910,0 = 2,18 m ² LOC 12@150,0 x 1212,4 = 2,18 m ² LOC 10@177,35 x 1212,4 = 2,15 m ²
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max. ≤ 0,25
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ** / 0,15 **
Odolnost vůči nárazu	EN 13329 Annex F	mm	- / ≥ 800
Stálobarevnost	ISO 105-B02	úroveň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		Bfl - s1
Protiskluznost	DIN 51130, EN 13893		R10, DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	dB	2 / 17
Měření hluku při chůzi	EN 16205	Ln, walk, a	- / 85 dB
Tepelná vodivost	EN 12524	W/(m·K)	0,25 / -
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2, antistatické / -
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebením	EN 13329 Annex E		- / ≥ 600 cyklů
Obsah pojiva v nášlap. vrstvě	EN ISO 10582		typ I
Kolečková židle	ISO 4918, EN 12529		ano, typ W / ano, 10.000 cyklů, typ W
Bobtnání	ISO 24336	%	- / pass (0,2)
Noha nábytku	EN 424		- / žádné viditelné poškození
Podlahové topení	EN1264-2		vhodné, max. 27 °C
Emise VOC	Indoor Air Comfort GOLD AdBB VOC Test		produkt s certifikací Eurofins velmi nízký obsah emisí



MM-VINYL

MM-RINYL LOC



100% WATERPROOF



100% RECYCLABLE

MM-Rinyl

Inovativní rigid-vinylová podlaha bez obsahu ftalátů. Vícevrstvý materiál vyráběný novou technologií, kombinace pevného rigidního jádra a vinylových vrstev. Věrné minerální a dřevěné dekory. Pevné zámkové spojení (HARD LOC). Podléhá změnám v důsledku dalšího technického vývoje.


* Odolný v závislosti na koncentraci a době. V případě delšího a intenzivnějšího působení olejů, maziv, kyselin, luhů a jiných agresivních chemikálií, je nutná konzultace.

** Průměrná testovací hodnota z aktuální produkce.

Doporučené soklové lišty EP 60/13 flex life (Cubu flex life)

Párování lišt s dekory kolekce MM-Vinyl*

Číslo dekoru MM-Vinyl		Číslo lišty
DESIGNOVÁ PODLAHA MM-Vinyl ^{3D}	DESIGNOVÁ PODLAHA MM-Rinyt ^{3D} Loc	Döllken - EP 60/13 (Cubu flex life)
21MM-97	21MM-97L	2562
21MM-81	21MM-81L	1012 / Cubu flex
21MM-87	21MM-87L	2562
17MM-99	17MM-99L	2572
17MM-37	17MM-37L	2645
17MM-78	17MM-78L	2358
17MM-77	17MM-77L	2022
17MM-74	17MM-74L	2379
21MM-572	21MM-572L	2976
21MM-75	21MM-75L	2448
21MM-577	21MM-577L	2603
21MM-96	21MM-96L	2813
21MM-86	21MM-86L	2567
21MM-79	21MM-79L	2987
17MM-32	17MM-32L	2424
21MM-25	21MM-25L	2430
21MM-73	21MM-73L	2722
17MM-85	17MM-85L	2000
17MM-46	17MM-46L	2324
21MM-83	21MM-83L	3096



* Párování dekorů a lišt je pouze doporučení.
Pozor, mohou vzniknout odchylky v barevnosti
lišť způsobené jinou šarží!



MM-SERVIS CZ s.r.o.
Nádražní 293
471 23 Zákupy

Objednávky / fakturace
725 907 354

Technické poradenství
774 618 067
778 777 585

E-mail
zakupy@mm-servis.cz



MM-SERVIS CZ s.r.o.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9

Objednávky / fakturace
731 682 444

Technické poradenství
606 724 654
775 652 483

E-mail
praha@mm-servis.cz



MM-SERVIS CZ s.r.o.
Zátíší 83/627
362 63 Karlovy Vary - Dalovice

Objednávky / fakturace
731 618 668

Technické poradenství
734 412 446
775 652 483

E-mail
karlovyvary@mm-servis.cz

FACEBOOK
mm.servis.cz

WEB
www.mm-servis.cz