

## TECHNICKÝ LIST

### MM EXCLUSIVE – fasádní barva

Bílá, matná, vodou ředitelná, povětrnostním vlivům odolná fasádní akrylátová barva pro exteriéry. Výborné technické parametry, vhodná i pro nátěry zateplovacích systémů.

**Oblast použití:** Barva s velmi dobrou prodyšností, vodotěsností a omyvatelností je vhodná pro veškeré minerální podklady – beton, asbestocement, režné zdivo, cementové, vápenocementové i vápenné omítky a pod. Je též univerzálně použitelná k provádění renovačních nátěrů ploch, opatřených původními disperzními nátěry včetně nátěrů silikátových. Není určena pro nátěry podkladů nesavých!

**Technické údaje:**

Surovinová báze:	akrylátová disperze
Hustota:	1,50 g/ccm
Hodnota pH:	7,5 – 9,0
Bělost:	cca 90,5%
<u>Kryvost:</u>	cca 95,0%
<u>Přídržnost:</u>	2,11 MPa (ČSN.....min.0,25 MPa)
<u>Mrazuvzdornost:</u>	3,00 MPa (ČSN.....min.0,25 MPa)
<u>Vodotěsnost:</u>	0,020 l/qm (ČSN.....max.0,50 l/qm)
<u>Otěruvzdornost:</u>	>5.000 cyklů dle DIN 53778
<u>Prodyšnost rd:</u>	0,18 m (ČSN.....max.1,50 m)
Spotřeba:	200 až 300 ml/qm pro 2 nátěry

Technické parametry jsou platné pro skladbu: 1x nátěr penetrační Pufas č.141 + 2x nátěr barvou Baufan č.521/61

**Příprava podkladu:** Podklad musí být vyschlý, chemicky vyztřelý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, mechů, plísní, výkvětů a pod. Plochy neurčené k nátěru zakrýt! Čerstvé chemicky nevyztřelé podklady ošetřit přípravkem Pufas č.8, trhliny opravit přípravkem Pufas č.35, nerovnosti přípravkem Pufas č.40 nebo 33. Kontaminované podklady ošetřit dle typu kontaminace přípravky Pufas č.27 nebo č.142 B. Silně nebo nestejněměrně savé podklady stejně jako podklady se starými nátěry resp. podklady navětralé ošetřit penetračním nátěrem Pufas č.141.

**Zpracování:** Barvu nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Barvu pro první nátěr možno dle savosti podkladu dle potřeby zředit vodou maximálně do objemu 10%, druhý nátěr neředit a provést po úplném proschnutí nátěru prvního. Barvu lze tónovat barvami Pufas č.121, č.12 resp. tónovacími koncentráty Pufamix. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C, za přímého slunečního záření a za deště!

**Bezpečnostní odkazy:** Při styku s kůží omýt vodou a mýdlem, dobře opláchnout. Při zasažení očí důkladně vypláchnout velkým množstvím vody a konzultovat očního lékaře. Po požití vyhledat lékaře. Nosit uzavřený pracovní oděv, při nástřiku ochranné brýle. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

**Likvidace obalů:** Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

**Likvidace barev:** Zbytky barev ponechat zaschnout a likvidovat dle kódu 170701 jako stavební odpad resp. dle kódu 080102 jako staré barvy.

**Skladování:** Barvu skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřenou tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Zabránit ochlazení pod 0°C a zahřátí nad +50°C, neskladovat na volném prostranství.

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby.

Balení: 2,5 l, 5 l, 10 l

Číslo výrobku: **521/61**

Výrobce: Baufan Bauchemie Leipzig GmbH, Ludwig-Hupfeld-Strasse 19, D-04178 Leipzig, SRN

Dovozce (distributor): MM-SERVIS CZ s.r.o., Nádražní 293, 471 23 Zákupy; IČ: 27264084